Gants en Nitril X-Grip, noir





EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Description	Gant d'examen en nitrile résistant aux déchirures Longueur : 24 cm Épaisseur de paroi (structurée) :~0,19 mm (~ 7 mil) Épaisseur de paroi manchette (lisse): ~0,10 mm Allongement à la rupture (non vieilli) : > 500 % Allongement à la rupture (vieilli): > 400 % Résistance à la traction (non vieilli): > 14,0 MPa Résistance à la traction (vieilli): > 14,0 MPa
Dimensions	

Article	**Taille**	**Largeur (manchette)**	**Poids**
805.002.010M	M / 7,5 -8	90–100 mm	6,5 +/-0,5 g
805.002.010L	L / 8,5 -9	103-113mm	7,1 +/-0,5 g
805.002.010XL	XL / 9,5 -10	108-118 mm	7,7 +/-0,5 g
805.002.010XXL	XXL / 10,5 -11	117-127 mm	8,0 +/-0,5 g

Matériau	Nitrile
Domaines d'application	Industrie, technologie, protection chimique, agriculture

Avantages du produit	Résistant aux déchirures et ultra-résistant Surface à motif diamant pour une adhérence excellente Ambidextre Aptitude au contact alimentaire Sans latex et sans poudre Exempt de thiurames, thiazoles et protéines de latex allergisants
Emballage individuel	50 pièces par boîte distributrice
Normes	CAT III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016

Données logistiques:

Article.	Taille	Barcode	Quantité minimale de commande	Unité d'emballage	Pal
805.002.010M	M / 7,5-8	4018653427583	1 Pack	1/10	360
805.002.010L	L / 8,5-9	4018653427590	1 Pack	1/10	360
805.002.010XL	XL / 9,5-10	4018653427606	1 Pack	1/10	360
805.002.010XXL	XXL / 10,511	4018653427613	1 Pack	1/10	360

Certification:

A) Résistance chimique conforme à la norme EN ISO 374-1:2016 + A1 2018, Typ B, EN 374-4:2019

ID Code	Substance	CAS-Nr.	Classe	Performance niveau*	Dégradation
J	n-heptane	142-85-5	Aliphatic hydrocarbon	2	29,7%
K	40% Sodium Hydroxide	1310-73-2	Inorganic base	6	-100,7%

O	25% Ammonia water	1336-21-6	Organic base	1	-37%
P	30% Hydrogen peroxide	7722-84-1	Inorganic peroxide	3	-2,8%
T	37% Formaldehyde	50-00-0	Aldehyde	6	-18,2%

*legend:

Performance niveau	1	2	3	4	5	6
Temps de percée (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

B) Résistance microbienne selon la norme EN ISO 374-5:2016

Protection contre les bactéries et les spores fongiques : conforme

Protection contre les virus: conforme