
Technisches Datenblatt

Einmalhandschuh Nitril X-Grip Black







Beschreibung	Nitril-Einmalhandschuh für harte Beanspruchung Länge: 24 cm lang Wandstärke Handfläche (Textur): ~0,19 mm (~ 7 mil) Wandstärke Stulpe (glatt): ~0,10 mm Dehnbarkeit (vor Alterung): > 500 % Dehnbarkeit (nach Alterung): > 400 % Reissfestigkeit (vor Alterung): > 14,0 MPa Reissfestigkeit (nach Alterung): > 14,0 MPa
Dimensionen:	

Artnr	Grösse	Weite (Stulpe)	Gewicht
805.002.010M	M / 7,5 -8	90–100 mm	6,5 +/-0,5 g
805.002.010L	L / 8,5 -9	103-113mm	7,1 +/-0,5 g
805.002.010XL	XL / 9,5 -10	108-118mm	7,7 +/-0,5 g
805.002.010XXL	XXL / 10,5 -11	117-127 mm	8,0 +/-0,5 g

Material	Nitril
Einsatzbereiche	Industrie, Technik, Chemikalienschutz, Landwirtschaft
Produktvorteile	Reissfeste und langlebige Werkstatthandschuhe Beidseitig genoppte Oberfläche (Diamond Pattern) links und rechts verwendbar lebensmittelecht latex und puderfrei frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen
Einzelverpackung	zu 50 Stück im Spenderkarton
Normen	KAT III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019,

Logistische Daten:

Artnr.	Grösse	Barcode	Mindestabnahme	Verpackungseinheiten	Pal
805.002.010M	M / 7,5-8	4018653427583	1 Packung	1/10	360
805.002.010L	L / 8,5-9	4018653427590	1 Packung	1/10	360
805.002.010XL	XL / 9,5-10	4018653427606	1 Packung	1/10	360
805.002.010XXL	XXL / 10,5-11	4018653427613	1 Packung	1/10	360

Zertifizierung:

A) Chemikalienbeständigkeit nach EN ISO 374-1:2016 + A1 2018, Typ B, EN 374-4:2019

Kennnr	Chemikalie	CAS-Nr.	Klasse	Leistungsstufe*	Degradation
J	n-Heptan	142-85-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff	2	29,7%
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Anorganische Base	6	-100,7%
O	Ammoniakwasser 25%	1336-21-6	Organische Base	1	-37%
P	Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	Anorganische Peroxide	3	-2,8%
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd	6	-18,2%

*Legende:

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

B) Mikrobielle Beständigkeit nach EN ISO 374-5:2016

Schutz gegen Bakterien und Pilzsporen: Bestanden

Schutz gegen Viren: Bestanden