Scheda Tecnica

Guanti in Nitril X-Grip, arancioni









Descrizione	Utilizzo: Guanto monouso in nitrile per le sollecitazioni più gravose Lunghezza: 24 cm Spessore palmo (strutturato): ~0,23mm (~8 mil) Spessore manicotto (liscio): ~0,11mm Allungamento a rottura (prima dell'invecchiamento): > 500% Allungamento a rottura (dopo invecchiamento): > 400% Resistenza alla trazione (prima dell'invecchiamento): > 14,0 MPa Resistenza alla trazione (dopo invecchiamento): > 14,0 MPa
Dimensioni:	

Art. n.	Taglia	Larghezza (manicotto	Peso
805.002.011M	M / 7,5 -8	90–100 mm	8.6 +/-0,5 g
805.002.011L	L / 8,5 -9	103-113mm	9.4 +/-0,5 g
805.002.011XL	XL / 9,5 -10	108-118mm	10.4 +/-0,5 g
805.002.011XXL	XXL / 10,5 -11	117-127 mm	11.0 +/-0,5 g

Materiale	Nitrile
Settori d'impiego	Industria, tecnica, protezione chimica, agricoltura
Vantaggi del prodotto	Guanti da officina estremamente resistenti allo strappo e di lunga durata Superficie con rilievi su entrambi i lati (Diamond Pattern) Utilizzabili sia a destra che a sinistra (ambidestri) Idonei al contatto con gli alimenti, Senza lattice e senza polvere Privi di tiurami, thiazoli e proteine del lattice altamente allergenici
Imballaggio singolo	50 pezzi per scatola dispenser
Normative	CAT III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-4:2019,

Dati logistici

Art n..	Taglia	Codice a barre	Ordine minimo	Unità di imballaggio	Pal
805.002.011M	M / 7,5-8	4050358386703	1 Confezione	1/10	360
805.002.011L	L / 8,5-9	4050358386710	1 Confezione	1/10	360
805.002.011XL	XL / 9,5-10	4050358386727	1 Confezione	1/10	360
805.002.011XXL	XXL / 10,5-11	4050358386734	1 Confezione	1/10	360

Certificazioni

A) Resistenza chimica secondo EN ISO 374-1:2016 + A1 2018, Typ B, EN 374-4:2019

Cod	Sostanza chimica	CAS-N.	Classe	Livello di prestazione*	Degradazione
J	n-Eptano	142-85-5	Idrocarburo alifatico	2	29,7%
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica	6	-100,7%
O	Idrossido di ammonio 25% (Ammoniaca)	1336-21-6	Base organica	1	-37%
P	Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Perossidi inorganici	3	-2,8%
T	Formaldeide 37%	50-00-0	Aldeide	6	-18,2%

*Legenda:

Livello	1	2	3	4	5	6
Tempo di permeazione (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

B) Resistenza microbica secondo EN ISO 374-5:2016

Protezione contro batteri e spore fungine: Superato

Protezione contro i virus: Superato